

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «ЭФФА-01» НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТУ 20.30.22-011-31478115-2017
ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00041/21
ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.B.01062/22

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для повышения предела огнестойкости стальных строительных конструкций зданий и сооружений

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Цвет	Белый
Сухой остаток, %	67-70
Плотность, кг/л	1,25-1,3
Срок службы покрытия, лет	25
Время полного высыхания, сутки	48
Время межслойной сушки, час	3-8
Растворитель	Вода
Упаковка	Евроведро 23 кг



экологичный материал



для внутренних помещений

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Безвоздушное нанесение агрегатами высокого давления поршневого типа, шпатель, кисть.

- Давление аппарата 180-220 атм;
- Производительность аппарата не менее 4,3 л/мин;
- Сопло – 317, 319, 321, 417, 419, 421;
- Диаметр шланга – не менее 3/8 дюйма (9,5 мм)
- Максимальная толщина мокрой пленки 1000 мкм за один проход

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

При нанесении и во время высыхания краски температура воздуха должна быть в диапазоне от +5°C до +40°C, относительная влажность воздуха не более 85%.

Во время проведения работ температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы минимум на 3°C

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Огнезащитная эффективность, мин	15	30	45	60	90	120
Приведенная толщина металла, мм	3,40	3,40	3,40	3,40	5,80	9,20
Толщина сухого слоя, мм	0,25	0,55	0,75	1,20	1,42	2,42
Расход материала на м2, кг	0,42	0,93	1,27	2,04	2,41	4,11

