

ОГНЕТИТАН ПО-Д

Огне- и биозащитный пропиточный состав для дерева и материалов на их основе
ТУ 20.59.59-017-03495485-2019



НАЗНАЧЕНИЕ

Огне- и биозащитный пропиточный состав разработан для защиты дерева и деревянных конструкций которые эксплуатируются как во внутренних помещениях, так и снаружи (под навесом). Пропитка древесины огнезащитным составом проводится для предотвращения распространения и возникновения огня, а также для биозащиты древесины. Обработка огнезащитным пропиточным составом деревянных конструкций переводит их в I (трудногорючую) и II (трудновоспламеняемую) группу огнезащитной эффективности. Огнезащитная пропитка не образует солевых или щелочных разводов на поверхности деревянных конструкций. Огнезащитный пропиточный состав не изменяет структуру дерева, не влияет на его свойства и не препятствует склеиванию, окраске или другой последующей обработке.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокоэффективный антисептик, защищающий древесину до 15 лет



Снижает стоимость эксплуатации деревянных конструкций за счет сокращения количества повторных обработок



Не образует пленку на поверхности древесины, древесина «дышит»



Снижает растрескивание древесины, тем самым увеличивает её срок службы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- I степень огнезащитной эффективности – расход не менее 300 гр./м.2 (2 слоя)
- II степень огнезащитной эффективности – расход не менее 150 гр./м.2 (1 слой)
- Температура эксплуатации от -60°C до +80°C градусов
- Температура нанесения от +5°C до +50°C градусов
- Срок службы – 15 лет. Упаковка – пластиковая канистра 5 и 20 кг.; пластиковая бочка 50 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ

Способ 1 - нанесение огне- и биозащитного состава на поверхность древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства. Нанесение состава должно быть обильным и равномерным по всей площади обрабатываемой поверхности.

Способ 2 - погружение обрабатываемой конструкции в состав. Время погружения в состав 30-60 минут. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого и не смонтированного количества древесины.