



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Стабитерм-022



ГРУНТОВКА

РЕЦЕПТУРА И ПРОИЗВОДСТВО ООО НПФ «ЛАБОРАТОРИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ»
ТУ 2312-007-25572341-2013

ЦВЕТ

Коричневый, оттенок не нормируется.

Грунтовка **Стабитерм-022** представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в лаке на основе синтетических фенолформальдегидных смол, модифицированном растительными маслами с добавлением растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ


Грунтовка обеспечивает прочное сцепление лакокрасочных и огнезащитных покрытий с поверхностью, предупреждает их отслаивание, защищает металл от коррозии. Грунтовка обладает стойкостью к воздействию растворов солей и минеральных масел. Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 60 до 100 °С

УПАКОВКА

Металлическая банка 5 кг и 25 кг. По желанию заказчика возможен иной вид фасовки

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Норма
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой полуматовой или полуглянцевой
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, не менее	40
Массовая доля нелетучих веществ, %	58 – 64
Степень перетира, мкм, не более	60
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	8
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре (20±2) °С, ч, не менее, ч, не менее	24
- 3 %-ного раствора хлористого натрия	72
- индустриального масла	



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности металлических конструкций перед нанесением грунтовки производится в соответствии с требованиями СП 28.13330

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунтовку тщательно перемешать, разбавить до рабочей вязкости. Для разбавления допускается применять сольвент, ксилол или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1.

Грунтовку наносят методом пневматического и безвоздушного распыления или кистью.

Нанесение грунтовки производят при температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Для исключения конденсации влаги температура грунтуемой поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С.

Грунтовку наносят на металлические поверхности в два слоя. Толщина двухслойного покрытия после высыхания должна быть 50-80 мкм.

Теоретический расход грунтовки при однослойном нанесении составляет от 80-100 г/м² (без учета технологических потерь) и зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, формы изделия, шероховатости поверхности и степени разбавления.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Для промывки оборудования и инструмента используют ксилол, сольвент или смесь одного из указанных растворителей с уайт-спиритом.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка в упакованном виде любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение в герметично закрытой таре в проветриваемых складских помещениях на стеллажах или поддонах вдали от источников тепла, в условиях, исключающих попадание солнечных лучей и воздействие атмосферных осадков

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления при полном соблюдении условий транспортирования и хранения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы, связанные с изготовлением и применением грунтовки, должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005, СанПиН 2.1.3684.

Помещение, в котором ведутся окрасочные работы должно быть обеспечено приточно-вытяжной вентиляцией.

Компоненты грунтовки являются легковоспламеняющимися жидкостями. Запрещается курить, использовать открытый огонь и искрящие устройства при окраске или в процессе сушки, когда происходит испарение пожароопасных растворителей.

При нанесении грунтовки следует использовать средства индивидуальной защиты.

При попадании продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании продукта на кожу стереть ветошью, смоченной растворителем, затем промыть водой с мылом



**ГРУНТОВКА СТАБИТЕРМ-022 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!**

Информация, приведённая в настоящем документе, дана на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов. Производитель не несёт юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Данная редакция полностью заменяет все предыдущие. Любая форма воспроизведения любыми средствами - ручными, электронными, цифровыми или иными - строго запрещена и подлежит предварительному письменному согласованию с ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты». Все права, связанные с логотипами и зарегистрированными товарными знаками «Лаборатория огнезащиты» и «Стабитеpm», иллюстрациями и технической информацией в данной публикации, являются исключительной, эксклюзивной и авторской собственностью ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты».