



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01123/22

Серия **RU** № **0394037**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещ. I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18.

Адрес места осуществления деятельности: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

Основной государственный регистрационный номер 1167746653975.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОИЗОЛ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 123007, Россия, город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142180, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивная огнезащитная система для металлических конструкций «Огнетитан ЕМК – Композит» в составе: теплоизоляционный материал марки «Огнетитан ЕМТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя от 0,5 до 6,0 мм (расход, установленный изготовителем от 0,55 до 6,6 кг/м², без учета потерь), огнезащитное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016), толщина сухого слоя от 3,5 до 4,5 мм (расход, установленный изготовителем от 3,85 до 4,95 кг/м², без учета потерь), нанесенная на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея), толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм. Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом № 019-ГИ от 01.09.2016 г. «Огнетитан ЕМК – Композит. Двухслойная конструктивная огнезащита для металлических конструкций на основе эпоксидных смол».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-737/05-2022 от 27.05.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 590-СС/06-2021 от 18.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности (согласно приложению №1 на 1 листе бланк №0895900). Условия хранения: теплоизоляционное и огнезащитное покрытия должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температурах от минус 60°C до плюс 60°C). Срок хранения покрытия: 24 месяца. Срок службы покрытия: не менее 30 лет в условиях промышленной атмосферы климата ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

27.05.2022

ПО 26.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01123/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**

№ **0895900**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Конструктивная огнезащитная система для металлических конструкций «Огнетитан ЕМК – Композит» в составе:	Технологический регламент № 019-ГИ от 01.09.2016 г. «Огнетитан ЕМК – Композит. Двухслойная конструктивная огнезащита для металлических конструкций на основе эпоксидных смол»
	- теплоизоляционный материал марки «Огнетитан ЕМТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя 0,5 мм, (расход, установленный изготовителем 0,55 кг/м², без учета потерь), огнезащитное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016), толщина сухого слоя 3,5 мм, (расход, установленный изготовителем, 3,85 кг/м², без учета потерь), нанесенная на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея), толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин.)	
	- теплоизоляционный материал марки «Огнетитан ЕМТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя 1,2 мм, (расход, установленный изготовителем 1,32 кг/м², без учета потерь), огнезащитное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016), толщина сухого слоя 4,5 мм, (расход, установленный изготовителем, 4,95 кг/м², без учета потерь), нанесенная на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея), толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин.)	
	- теплоизоляционный материал марки «Огнетитан ЕМТ» (ТУ 5768-011-03495485-2016), толщина сухого слоя 6,0 мм, (расход, установленный изготовителем 6,6 кг/м², без учета потерь), огнезащитное покрытие марки «Огнетитан ЕМ» (ТУ 2310-001-03495485-2016), толщина сухого слоя 4,0 мм, (расход, установленный изготовителем, 4,4 кг/м², без учета потерь), нанесенная на двухкомпонентную цинк-фосфатную эпоксидную грунтовку марки «INTERCURE 200» (International Paint Korea Ltd, Южная Корея), толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 150 мин.)	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)