

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00341/22

Серия RU № 0402734



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты». Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, дом 4А. ОГРН: 1135249001800. Телефон: +78313240011, адрес электронной почты: info@stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты». Место нахождения (адрес юридического лица): 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, дом 4А.

ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный штукатурный состав Стабитерм-003, выпускаемый по ТУ 23.64.10-021-25572341-2021 «Огнезащитные штукатурные составы». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3816 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3111/O-22 от 23.09.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); Акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-227.22-01 от 18.08.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4 и 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению на двух листах (бланки № 0882597, № 0882598).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2022

ПО 22.09.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(ф.и.о.)

Ненашев Юрий Борисович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00341/22

Серия **RU** № **0882597**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3816 00 000 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный штукатурный состав Стабитерм-003 толщиной сухого слоя 19 мм с расходом, установленный изготовителем, не менее 12,4 кг/м ² (без учета потерь) нанесенный с применением сетки оцинкованной цельнометаллической просечно-вытяжной (ОЦПВС) номинальным размером ячейки 20х20 мм, толщиной не менее 0,5 мм (ТУ 25.93.13-036-25572341-2022), в соответствии с Технологическим регламентом № 211021/019.002 «Нанесение огнезащитного штукатурного состава на металлические конструкции» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут);	ТУ 23.64.10-021-25572341-2021 «Огнезащитные штукатурные составы»
	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный штукатурный состав Стабитерм-003 толщиной сухого слоя 26 мм с расходом, установленный изготовителем, не менее 16,9 кг/м ² (без учета потерь) нанесенный с применением сетки оцинкованной цельнометаллической просечно-вытяжной (ОЦПВС) номинальным размером ячейки 20х20 мм, толщиной не менее 0,5 мм (ТУ 25.93.13-036-25572341-2022), в соответствии с Технологическим регламентом № 211021/019.002 «Нанесение огнезащитного штукатурного состава на металлические конструкции» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут);	

Условия хранения: в крытых складских помещениях в упакованном виде, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и обеспечивая сохранность упаковки, при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при полном соблюдении условий транспортирования и хранения.

Срок службы (эксплуатации) огнезащитного штукатурного покрытия: внутри отапливаемых помещений – не менее 50 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(ф.и.о.)

Ченнашев Юрий Борисович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00341/22

Серия **RU** № **0882598**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3816 00 000 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный штукатурный состав Стабитерм-003 толщиной сухого слоя 29 мм с расходом, установленный изготовителем, не менее 18,9 кг/м ² (без учета потерь) нанесенный с применением сетки оцинкованной цельнометаллической просечно-вытяжной (ОЦПВС) номинальным размером ячейки 20х20 мм, толщиной не менее 0,5 мм (ТУ 25.93.13-036-25572341-2022), в соответствии с Технологическим регламентом № 211021/019.002 «Нанесение огнезащитного штукатурного состава на металлические конструкции» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут);	ТУ 23.64.10-021-25572341-2021 «Огнезащитные штукатурные составы»
	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный штукатурный состав Стабитерм-003 толщиной сухого слоя 33 мм с расходом, установленный изготовителем, не менее 21,5 кг/м ² (без учета потерь) нанесенный с применением сетки оцинкованной цельнометаллической просечно-вытяжной (ОЦПВС) номинальным размером ячейки 20х20 мм, толщиной не менее 0,5 мм (ТУ 25.93.13-036-25572341-2022), в соответствии с Технологическим регламентом № 211021/019.002 «Нанесение огнезащитного штукатурного состава на металлические конструкции» на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут);	

Условия хранения: в крытых складских помещениях в упакованном виде, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и обеспечивая сохранность упаковки, при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при полном соблюдении условий транспортирования и хранения.

Срок службы (эксплуатации) огнезащитного штукатурного покрытия: внутри отапливаемых помещений – не менее 50 лет, внутри неотапливаемых помещений и в условиях открытой атмосферы – не менее 20 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(ф.и.о.)

Ненашев Юрий Борисович
(ф.и.о.)